

## 적용범위

NEOBON™ UH-9310 SERIES는 Polyurethane Hot Melt계열의 일액형 상온 경화용 접착제로 Plastic, Metal, Glass 등 서로 같은 동질 또는 이종재질의 접착에 적합한 제품입니다.



## 화장품용



## 일반물성

항 목	단 위	NEOBON UH-9310X	NEOBON UH-9310F	비 고
외관	-	유백색		
점도	110°C@cps	10,000 ± 500	8,500 ± 500	
Heating 온도	°C	100~120		
OPEN Time	Min	4분	3분	
SET Time	Min	1분 이내		즉시클립체결
압착 압력	kgf	3.0 ~ 5.0		
압착 시간	Sec	3 ~ 6		
경화조건	40~45°C	-	40 Min	
	40 ~60%RH	4 hr	30 Min	
REWORK	°C × Min	85°C × 15Min		즉시제거
포장단위	cc	30	30	